

Техническое описание

INDUGROUT-EP200

Заливочный раствор на эпоксидной основе

Артикул 5 55057

Свойства:

INDUGROUT-EP200 является 3-х компонентным самонивелирующимся заливочным раствором на эпоксидной основе. Не содержит растворителей, безусадочный, высокопрочный, для толщины слоя от 10 мм до 200 мм.

INDUGROUT-EP200 состоит из специально подобранных эпоксидных смол, отвердителей и инертных наполнителей. После смешивания компонентов образуется раствор с отличной адгезией и высокой ранней и конечной прочностью на сжатие, высокой механической и химической стойкостью.

Характерными отличительными особенностями заливочного раствора INDUGROUT-EP200 являются:

- простое и экономичное применение
- не содержит растворителей; 100%-ое содержание твёрдых частиц
- безусадочное твердение обеспечивает полное сцепление с основанием
- отличная текучесть
- быстрый набор прочности
- отличная химическая стойкость и долговечность
- пригоден к применению на сухих и матово-влажных основаниях

Область применения:

INDUGROUT-EP200 применяется для

- заливки фундаментных плит под тяжёлое оборудование с высокими динамическими нагрузками и вибрациями
- заливки фундаментных плит под оборудование, подверженных высоким химическим воздействиям
- в местах шарнирных опираний при строительстве мостов
- заливки крановых путей
- высокопрочного заанкеривания болтов
- заливки пустот большого размера в теле бетона.

Испытания:

INDUGROUT-EP200 разработан в соответствии

с требованиями ASTM C-881: „Системы вяжущих материалов для бетона на основе эпоксидных смол”.

Технические характеристики:

Внешний вид:	Саморастекающаяся серая жидкость
Плотность:	2 гр/см ³ при +20°C
Жизнеспособность смеси:	150 мин при +23°C
Химическая стойкость:	Химические реагенты, морская вода, органические и неорганические кислоты, щелочи и т.д.
Температура воспламенения:	> 200°C
Водопоглощение: (ASTM D-570)	0,10 %
Прочность на сжатие: (ASTM D-695)	65 МПа через 24 часа 105 МПа через 7 дней
Прочность на растяжение при изгибе: (ASTM D-638)	40 МПа
Прочность на растяжение: (ASTM D-638)	15 МПа
Адгезия: (ASTM C-882)	бетон: 4 МПа сталь: 15 МПа
Коэффициент линейного температурного расширения:	42 * 10 ⁻⁶ мм / мм / °C

Очистка инструмента:

Рабочие инструменты тщательно промывать каждые 40 - 60 минут (в зависимости от окружающих температур) и сразу после окончания работ универсальным чистящим средством INDU-IB-Reiniger. Отвердевший материал может быть удалён только механическим способом.

INDUGROUT-EP200

Форма поставки:

INDUGROUT-EP200 поставляется в комплектах, состоящих из 3-ёх компонентов, общей массой 30 кг. Все компоненты поставляются в необходимом для смешивания соотношении.

Хранение:

В сухом, прохладном месте, в течение 24 месяцев в оригинальных закрытых упаковках, при температуре выше +5°С.

Требования к обрабатываемой поверхности:

Обрабатываемые поверхности должны быть твердыми, очищены от таких препятствующих адгезии или уменьшающих её субстанций, как пыль, цементное молочко, масла, следы резины, остатки краски и т.д.

В зависимости от состояния обрабатываемой поверхности следует применять следующие способы ее подготовки: подметание, обработка пылесосом, чистка щеткой, шлифовка, фрезерование, пескоструйная или дробеструйная обработка.

Требования к качеству поверхностей, подлежащих обработке:

Бетонные поверхности:

марка бетона: не ниже С 20/25

взраст бетона: не менее 14 дней

когезионная прочность

бетона: $\geq 1,5$ МПа

Сталь и чёрный металл:

Металлические поверхности должны быть очищены от ржавчины до характерного металлического блеска, согласно Шведской норме SA 2&1/2.

Свежеочищенную поверхность сразу покрыть ингибитором коррозии INDUBOND-VK4032-ACI.

Поверхность опалубки:

На установленную вокруг фундаментной плиты водонепроницаемую опалубку нанести смазку для опалубки, например, BLANKOL-LF и дать ей высохнуть до начала заливочных работ. Пожалуйста, руководствуйтесь соответствующим техническим описанием.

Применение:

Все компоненты - смола (компонент А), отвердитель (компонент Б) и наполнитель (компонент С) поставляются в пропорции, требуемой для их смешивания. Отвердитель (компонент Б) следует без остатка добавлять в смолу (компонент А). Необходимо следить за тем, чтобы отвердитель полностью, без остатка, вытек из своей емкости. Перемешивание компонентов следует производить соответствующим смесителем (максимум 300 об./мин., например, дрель с насадкой). Компоненты необходимо тщательно перемешивать как снизу, так и по бокам емкости. При помешивании постепенно добавьте компонент С. Добаваясь равномерного распределения наполнителя, продолжайте смешивание до образования однородной (без густков) смеси. Полученную массу перелить в чистую ёмкость и ещё раз тщательно перемешать в течение 3-ёх минут. Температура материала, при которой производится перемешивание, должна составлять примерно +30°С или ниже.

Способ применения:

Необходимо постоянно обеспечивать наличие достаточного количества замешанного материала для того, чтобы предотвратить внедрение воздуха и образование пустот в теле залитого раствора. При заливке раствора INDUGROUT-EP200 не требуется уплотнения или вибрирования, т.к. он является самонивелирующимся раствором. Заливку всегда производить только с одной стороны опалубки, всегда обеспечивая в этом месте определённое

INDUGROUT-EP200

количество избыточного материала до тех пор, пока залитый раствор не достиг противоположной стороны конструкции. Не применяйте раствор для толщины слоя менее 10 мм. Не производите заливку слоя более 200 мм за 1 рабочий проход.

После заливки INDUGROUT-EP200 не требует при твердении никаких особых мер по уходу. Следует лишь защитить свеже залитую поверхность от попадания влаги (дождь, росса и т.п.) и пыли.

Физиологическая характеристика и меры предосторожности:

После отвердения INDUGROUT-EP200 физиологически безвреден. Отвердитель (компонент „Б“) является агрессивным едким веществом. Не допускать контакта отвердителя с кожей. Всегда работать в защитных перчатках и очках. Загрязнения очищать большим количеством воды с мылом и добавлением 10-%ой уксусной эссенции.

При попадании в глаза срочно промыть глаза большим количеством воды и сразу обратиться за медицинской помощью, обязательно ссылайтесь на действующий Лист Безопасности. При работе с материалом соблюдать, в том числе, требования техники безопасности, действующие в Вашей стране, а также указания на ёмкостях с материалом.

Особые указания:

- Всегда производите смешивание полного комплекта. Не делите комплект на более мелкие дозы.
- Не подвергайте свежезалитый материал воздействию проточной воды.
- Предохраняйте свежезалитый материал от дождя и росы.
- Высокие температуры уменьшают, а низкие увеличивают период жизнеспособности материала.

r-mobin@ya.ru

8 495 648 52 04